


# OSMOCEM FLEX ELASTOTEX 120 CLOTH



IZONET D.O.O.  
ADRESA 1: Jovana Popovića - Lipovca b.b., blok IX  
(ATC Top Plus), 81000, Podgorica  
ADRESA 2: Kovačko polje b.b., 85330, Kotor  
E-MAIL: [team@izonet.net](mailto:team@izonet.net)  
MOB 1: +382 68 17 88 44  
MOB 2: +382 68 42 49 17  
TEL/FAX: +382 32 32 66 96  
[www.izonet.net](http://www.izonet.net)


# OSMOCEM FLEX FINE

vakuum\_ komp. A - vreća 24 kg i komp. B - plastični kanister 8 kg

**OSMOCEM FLEX FINE** je dvokomponentna hidroizolacija na bazi cementa, deformabilna, plasto-elastična. Posebno je namjenjena za hidroizolaciju betonskih podloga kao što su terase i balkoni prije ugradnje keramike ili kamena. Lagana za nanošenje kako na horizontalnu, tako i na vertikalnu površinu. Izrazito paropropusna, brzo se suši.


## PODRUČJA PRIMJENE

- Prilikom zaštite betonskih površina prije ugradnje keramike ili kamena,
- Postavlja se na terasama, balkonima, zatim u kupatilima, bazenima, kanalima,
- Kao podzemna hidroizolacija ukopanih zidova,
- Kao hidroizolacija s negativne strane za manje pritiske.



## PRIPREMA PODLOGE

Površine za nanošenje treba da budu suve i čiste, bez prašine, mrvica i čestica koje otežavaju adheziju. Bilo kakve pukotine treba prethodno obraditi odgovarajućim materijalima i tehnikama. U slučaju izrade većih površina treba obezjediti odušnike za izlaz pare, postavljene na određena mesta.



## NANOŠENJE

OSMOCEM FLEX FINE dolazi u dvije komponente koje se miješaju u razmjeri A:B = 3:1, električnim mikserom sa malim brojem obrtaja, dok se ne dobije homogena smješa bez grumuljica. Ukoliko je potrebno, može se dodati voda (do maksimalno 8% dobijene zapremine) da bi se regulisala gustina. Voda se dodaje kada je smješa gotova i miješa se do postizanja optimalne homogenosti. Vrijeme za primjenu gotove smješe je 60 minuta. Temperatura prilikom ugradnje bi trebala biti između +8°C i +30°C. Tokom postavljanja hidroizolacije na terasama i balkonima, preporučuje se nanošenje dva sloja izolacije debljine oko 1,5 mm svaki (cca 2,0 kg / m<sup>2</sup> po sloju). Drugi sloj treba nanositi kada se prvi osuši (najmanje 4 sata kasnije na temperaturi od 20 °C). Takođe, veće površine treba dodatno armirati alkalno otpornom mrežicom Primafas 150 između dva sloja. Uglovi, prijevoji, pukotine, prodori, radne dilatacije se bandažiraju fleksibilnim i vodonepropusnim trakama ELASTOTEKS 120 CLOTH.

# ELASTOTEX 120 CLOTH

pakovanje\_rola 50 m, široka 12 cm

ELASTOTEX 120 CLOTH se sastoji od elastomernog materijala (12 cm), koji omogućava veću maksimalnu istegljivost i prilagodljivost strukturalnim pokretima. Pored toga, čitava širina trake je obložena upijajućom tkaninom, tako da se može impregnirati na veći dio njene površine, čime se osigurava bolje vezivanje za podlogu.


## PODRUČJA PRIMJENE

- Prilikom ostvarivanje veze između hidroizolovanih površina i djelova (struktura) koje su podložne termalnim i dinamičkim promjenama.
- Naročito pogodna u intervencijama za hidroizolacione premaze OSMOCEM FLEX FINE.

## POSTAVLJANJE

Prethodno nanijeti OSMOCEM FLEX FINE na površinu (sa slojem prosječne debljine od najmanje 2 mm), za širinu veću od širine ELASTOTEKS 120 CLOTH-a. Položite traku i pritisnite je na odgovarajući način u pripremljenu hidroizolaciju, osiguravajući ugradnju.

## UZORAK MATERIJALA



## OSMOCEM FLEX FINE

	Jedinice	Način provjere
Zatezna čvrstoća	1,50 N / mm <sup>2</sup>	UNI EN 1015-12
Kapacitet premoščivanja širine pukotina	0,5-1,0 mm	
Kapilarna apsorpcija	0,06 kg * h ^ 0,5 / m <sup>2</sup>	UNI EN 13057
Gustina	1800 kg / m <sup>3</sup>	UNI EN 1015-6
Tačka pucanja pri dužnom izduženju	17,2%	DIN 53504
Razmjer komponenata A:B	3:1	
Propustljivost vodene pare	240 mm	UNI EN 1015-19

## ELASTOTEX 120 CLOTH

	Jedinice	Način provjere
Bočno kritično opterećenje	23 N / 15 mm	DIN EN ISO 527-3
Dužno kritično opterećenje	104 N / 15 mm	DIN EN ISO 527-3
Tačka pucanja pri bočnom izduženju	335%	DIN EN ISO 527-3
Tačka pucanja pri dužnom izduženju	70%	ISO 527-3
Apsorpcija snage prilikom bočnog izduženja od 25%	0,31 N / mm	DIN EN ISO 527-3
Apsorpcija snage prilikom bočnog izduženja od 50%	0,34 N / mm	DIN EN ISO 527-3
Otpornost na pritisak vode	>1,5 bar	DIN EN 1928 (B)
Debljina sloja	0,7 mm	
Otpornost na UV zračenje	500 h	DIN EN ISO 4892-2

## PAKOVANJE



OSMOCEM FLEX FINE komponenta A

OSMOCEM FLEX FINE komponenta B



ELASTOTEX 120 CLOTH

