

**IZONET**  
HIDROIZOLACIONI SISTEMI

**KERA KOLL**  
The GreenBuilding Company

# Aquastop Nanoflex



IZONET D.O.O.

ADRESA 1: Jovana Popovića - Lipovca b.b., blok IX (ATC Top Plus), 81000, Podgorica

ADRESA 2: Kovačko polje b.b., 85330, Kotor

E-MAIL: [team@izonet.net](mailto:team@izonet.net)

MOB 1: +382 68 17 88 44


MOB 2: +382 68 42 49 17

TEL/FAX: +382 32 32 66 96

[www.izonet.net](http://www.izonet.net)

# AQUASTOP NANOFLEX

vakuum\_ vreća 20 kg



Aquastop Nanoflex je jednokomponentna, mineralna i prozračna membrana koja je antialkalna i otporna na hlor. Takođe je i eko-kompatibilna hidroizolacija visoke adhezije i izdržljivosti.


Idealna je za zelene krovove.  
Ima veoma nisku emisiju Co<sub>2</sub> i  
organских štetnih materija.  
Može se reciklirati na kraju upotrebe.

ostali slojevi poda i zida

AQUASTOP 70

AQUASTOP AR1

AQUASTOP NANOFLEX  
AB konstrukcija



## PODRUČJA PRIMJENE

Terase, balkoni, vodoravne površine i bazeni na mineralnim estrisima, betonski monolitni estrisi, postojeće keramičke podlove, betonske ploče, prirodni kamen koji je dimenzionalno stabilan, cementni mortovi i cementne žbuke.

## PRIPREMA PODLOGE

Podloga mora biti savršeno spremna i suva, konzistentna, bez prašine i komada koji se odvajaju, zatim očišćena od ulja, masti i boje. U slučaju da postoje oštećenja na podlozi, potrebno ih je sanirati adekvatnim reparaturnim mortom. Eventualne neravnine moraju se prethodno riješiti sa adekvatnim proizvodima za ravnanje. Na keramičkim podlogama u potpunosti odstraniti ostatke taloga i masnoće. Najprikladnije metode čišćenja podlove su pjeskanjenje, mehaničko brušenje ili pranje vodom pod pritiskom.

## MIJEŠANJE I NANOŠENJE

AQUASTOP NANOFLEX priprema se ulijevanjem vode u čistu posudu, približno  $\frac{1}{3}$  potrebne količine. Unijeti postupno AQUASTOP NANOFLEX u posudu mješajući smješu električnim mješaćem odozgo prema gore uz mali broj obrata ( $\approx 400$  obr/min). Dodavati vodu dok ne dobijemo smješu žljene gustine, homogenu i bez grumuljica. Voda naznačena na pakovanju je indikativne naravi. Moguće je napraviti smješe veće ili manje gustine, zavisno od zahtijevane primjene. AQUASTOP NANOFLEX nanosi se gleterom na ranije pripremljenu podlogu. Nanijeti prvu ruku debljine sloja približno 1-2 mm uz određeni pritisak kako bi se postiglo maksimalno prijanje za podlogu. Kada se proizvod stvrdne, nakon što odstranimo eventualnu površinsku kondenzaciju, nanijeti drugi sloj AQUASTOP NANOFLEX-a. U prvi sloj svježe hidroizolacije treba postaviti alkalno otpornu mrežu AQUASTOP AR1. Pri niskim temperaturama i velikoj vlazi potrebno je produžiti vrijeme čekanja za polaganje završnih slojeva. U slučaju klije pažljivo postaviti zaštitu na proizvod ukoliko se nije još u potpunosti stvrdnuo.

### Sistem AquaExpert 1

Hidroizolacija spojeva zida i poda. Sistem specifičan za balkone, terase i vodoravne spoljašnje površine manjih dimenzija bez armaturene mrežice. Polipropilenska traka Aquastop 70, koja je alkalno otporna i ima odliku visoke adhezije, u kombinaciji sa AQUASTOP NANOFLEX-om, mineralnom prozračnom membranom, antialkalnom i hloro otpornom, čini odličan vodootporni sistem. Oni se primjenjuju na podlove prije postavljanja ljeplila, keramike i prirodnog kamena.

### Sistem AquaExpert 2

Hidroizolacija spojeva zida i poda. Sistem specifičan za spoljašnje vodoravne površine svih dimenzija na kojima su predviđeni frakcijski i dilatacijski spojevi. Polietilenska traka Aquastop 100, koja je sa obje strane obložena netkanim polipropilenom, odlikuje se visokom adhezijom i elastičnošću, u kombinaciji sa AQUASTOP NANOFLEX-om, mineralnom prozračnom membranom koja je antialkalna i hloro otporna, čini odličan hidroizolacioni sistem. Kod ovog sistema se između slojeva AQUASTOP NANOFLEX-a postavlja alkalno otporna mrežica AQUASTOP AR 1, radi dodatnog ojačavanja.

## ECO NAPOMENE

- Reciklira se kao mineralni pijesak, nema odlaganja otpada i bez štetnog uticaja je na okolinu.
- Jednokomponentni materijal - izbjegava se upotreba plastičnih kanti i smanjuju se ispuštanja CO<sub>2</sub>, kao i troškova odlaganja otpada.

## UZORAK MATERIJALA

AQUASTOP NANOFLEX    AQUASTOP AR1



Izgled	svijetlo siva gotova vodonepropusna smjesa
Prividna volumenska masa	1 kg/dm <sup>3</sup>
Inertni mineralni sastav materijala	kristalno silikatno - karbonatna
Voda za smješu	5 - 6 l / 1 vreća od 20 kg
Viskoznost	= 60.000 mPas $\times$ sec
Temperatura prilikom ugradnje	Između 5°C i 35 °C
Vlažnost podlove	≤ 4%
Radno vrijeme materijala	≥ 1 h
Vrijeme između nanošenja dva sloja	≤ 6 h
Vrijeme sušenja,	≥ 24 h
spremo za polaganje	
Minimalna debljina jednog sloja	≤ 1,5 mm
Minimalna ukupna debljina	≥ 2 mm
Potpuno korišćenje površine	= 7 dana /≈ 14 dana (stajača voda)
Specifična težina materijala	= 1,5 kg/dm <sup>3</sup>
Otpornost na temperaturne promjene	Od -20°C do +90°C
Potrošnja	= 1,15 kg/m <sup>2</sup> po mm osušenog sloja
Pakovanje	Vreća od 20 kg
Skladištenje	Čuvati u suvom prostoru, u originalnom pakovanju do 12 mjeseci
Početna zatezna čvrstoća	≥ 2 N/mm <sup>2</sup>
Zatezna čvrstoća nakon dodira sa vodom	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>
Zatezna čvrstoća nakon termičke izloženosti	≥ 2 N/mm <sup>2</sup>
Zatezna čvrstoća nakon izmjeničnog smrzavanja i odmrzavanja	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>
Zatezna čvrstoća nakon dodira sa vodenim rastvorom kalcijum hidroksida	≥ 1,5 N/mm <sup>2</sup>
Zatezna čvrstoća nakon dodira sa vodenim rastvorom hlorita	≥ 0,8 N/mm <sup>2</sup>
Vodopropustljivost	Ne propušta vodu
Prozračnost materijala (broj nanopora)	≥ 1 bilion/cm <sup>3</sup>
Premoščavanje pukotina u normalnim uslovima	≥ 0,75 mm
Premoščavanje pukotina na niskoj temperaturi (-5°C)	≥ 0,75 mm

## PREDNOSTI AQUASTOP NANOFLEX-A

- Postavlja se na unutrašnje i spoljašnje zidove i podove;
- Prozračan materijal;
- Premoščava pukotine;
- Pogodan za polaganje ispod keramike, prirodnog kamena ili staklenog mozaika;
- Prikladan za polaganja na već postojeće obloge;
- Korisnost veća za 30% u odnosu na dvokomponentne sisteme;
- Papirna vreća s ručkom od 20 kg;
- Tehnologija AQUASTOP NANOFLEX je potpuno hidrofobna, trajno elastična, sa visokom hemijskom stabilnošću.

		CO <sub>2</sub> /kg emission 108 g	Very low VOC emissions	Can be recycled as inert material

